

FILM POLIESTERE MYLAR® A



UL ^{us} QMFZ2.E93687 - QMFZ8.E93687

TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE A 105°

CLASSE B 130°

CLASSE F 155°

CLASSE H 180°

SPESSORE mm	TENSIONE MINIMA DI PERFORAZIONE kv/mm	GRAMMATURA gr/m ² +/- 12%	ALTEZZA mm	 kg	COD	€/kg
0,125	15,6	172,4	1000	20	0800512-20	14,05
0,190	20	263,1	1000	20	0800519-20	14,05
0,250	22,5	357,1	1000	20	0800525-20	14,90
0,300	24,5	420	1000	20	0800530-20	15,80
0,350	27	500	1000	20	0800535-20	19,35

possibilità di ricevere i rotoli in H500 con minima confezione 10 Kg

Materiale polimero dell'acido tereftalico e del glicole etilenico, sotto forma di pellicola traslucida flessibile

Mylar® è un marchio registrato Dupont Teijin Films
N.B.: Per tagli diversi contattare il nostro ufficio commerciale
Tel. 02 89231200 - avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230