

DMD INSATURO FAETISO B2

DACRON®-FILM POLIESTERE-DACRON®

OBJS2.E317429 DV-155J TAV IX (JOHN c. Dolph's)



TEMP. D'ESERCIZIO

| | | |
|---------------|----------|-------------|
| CLASSE | A | 105° |
| CLASSE | B | 130° |
| CLASSE | F | 155° |
| CLASSE | H | 180° |

| SPESSORE mm | TENSIONE MINIMA DI PERFORAZIONE kv/mm | SPESSORE FILM µm | GRAMMATURA gr/m ² +/- 12% | ALTEZZA mm | kg | COD | €/kg |
|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| 0,15 | 5,5 | 50 | 140 | 1000 | 20 | 0800415-20 | 25,00 |
| 0,20 | 8,5 | 100 | 220 | 1000 | 20 | 0800420-20 | 24,80 |
| 0,22 | 9,5 | 125 | 250 | 1000 | 20 | 0800422-20 | 24,40 |
| 0,29 | 14 | 190 | 345 | 1000 | 20 | 0800429-20 | 21,70 |
| 0,35 | 17 | 250 | 425 | 1000 | 20 | 0800435-20 | 21,80 |
| 0,45 | 21 | 350 | 560 | 1000 | 20 | 0800445-20 | 22,30 |

possibilità di ricevere i rotoli in H500 con minima confezione 10 Kg

Temperatura d'esercizio:
 -Classe B 130°C in servizio continuo
 - Classe B/F 130/155°C
 Punto di fusione: 260°C
 Ritiro a 150°C: <3%

N.B. I pesi delle confezioni si intendono indicativi con una tolleranza +/- 10 %. Le altezze possono essere suscettibili di variazioni massime del +/- 7,5 %.
 Per tagli diversi contattare il nostro ufficio commerciale
 Tel. 02 89231200 - awolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230