

TUBETTO IN MYLAR® SPIRALATO

Termoretraibile al 35 %

 QMFZ2.E93687 - QMFZ8.E93687



TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
CLASSE	B	130°
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°

DESCRIZIONE:

Guaina in poliestere (Mylar®) spiralato
Rigidità dielettrica 280 KV/mm
Spessore materiale 0,125mm

Lunghezza standard: Mt 1.

Possibilità di realizzare tubetti e cappucci isolanti a disegno

Ø MM	COD	€/mt
2	0806220	0,64
3	0806230	0,57
4	0806240	0,59
5	0806250	0,59
6	0806260	0,62
7	0806270	0,65
8	0806280	0,66
9	0806290	0,70
10	0806300	0,77
15	0806304	1,16

TUBETTI SPIRALATI E CAPPUCCI



BULL-NOSE



ULTRASONIC



SEMI

MATERIALE STANDARD

MATERIALI ISOLANTI		°C CLASSE TERMICA	RITIRO %	RIGIDITÀ DIELETTRICA KV	Ø MM		LUNGHEZZA		CAPPUCCI
					min	max	min	max	
POLYESTER FILM	A	130-155/B-F	NO	280	1.80	180	10	3000	Ultrasonic
POLYESTER FILM	HS	130-155/B-F	35	280	1.80	180	10	3000	Ultrasonic - Bull Nose
POLYESTER FILM	T	130-155/B-F	8	280	1.80	180	10	3000	Semi
NOMEX®-POLYESTER	A	155-180/F-H	NO	Secondo composizione	2	80	10	3000	Ultrasonic
NOMEX®-POLYESTER	HS	155-180/F-H	10	Secondo composizione	2	80	10	3000	Ultrasonic - Bull Nose
NOMEX® PAPER		180/H	NO	18÷32	2	80	10	3000	NO
KAPTON® FILM		400>C	NO	250	1.80	180	10	3000	Ultrasonic

Temperatura consigliata per retrazione: 150 °C per 5÷10 secondi.